



Кокосовый активированный уголь NWC 8x14 (1,41-2,38 мм)

Уголь активированный кокосовый NWC 8x14 (1,41-2,38 мм) паровой активации для фильтров очистки воды питьевой и технической, водоподготовки.

Спецификация

Параметры	Нормативное значение	Метод измерения	Типичное значение
Размер частиц, mesh	NWC 8x14 (1,41-2,38 мм)	ASTM D 2862	NWC 8x14 (1,41-2,38 мм)
+ 8 mesh, %, не более	3		2,3
- 14 mesh, %, не более	3		2,3
Насыпная плотность, кг/м ³ , минимум	460	ASTM D 2854	490
Влажность, %, не более	10	ASTM D 2867	3,7
Адсорбция CTS, %, не менее	60	ASTM D 3467	62,3
Содержание золы, %, не более	3	ASTM D 2866	2,3
Твердость, %, не менее	98	ASTM D 3802	98,5
pH	9-11	ASTM D 3838	10,1
Йодное число, мг/г, не менее	1100	ASTM D 4607	1128
Ёмкость по метиленовому голубому, мг/г	220	ASTM D 3467	226

Стандартная упаковка



Мешок 25 кг (~50 литров)

Заказ активированного угля NWC Carbon

- на сайте <https://insorb.ru/ru/nwc>
- по электронной почте info@insorb.ru ☐ по телефону +7 911 736-63-88