



NWC 8x30 (0,6-2,4мм)

Уголь активированный кокосовый NWC 8x30 (0,6-2,4мм) паровой активации для фильтров очистки воды питьевой и технической, водоподготовки.

Спецификация

Параметры	Нормативное значение	Метод измерения	Типичное значение
Размер частиц, mesh	8x30 (0,6-2,4мм)	ASTM D 2862	8x30 (0,6-2,4мм)
+ 8 mesh, %, не более	5		3,1
- 30 mesh, %, не более	5		1,9
Насыпная плотность, кг/м ³ , минимум	490	ASTM D 2854	532
Влажность, %, не более	10	ASTM D 2867	2,8
Содержание золы, %, не более	3	ASTM D 2866	2,5
Твердость, %, не менее	98	ASTM D 3802	98,7
pH	9-11	ASTM D 3838	9,8
Йодное число, мг/г, не менее	1100	ASTM D 4607	1126
СТС, %, не менее	55	ASTM D 3467	66,0
Площадь поверхности, м ² /г, не менее	1050	ASTM D -(BET-2)	1100

Стандартная упаковка



Мешок 25 кг (~50 литров)

Заказ активированного угля NWC Carbon

- на сайте <https://insorb.ru/ru/nwc>
- по электронной почте info@insorb.ru
- по телефону +7 911 736-63-88