



NWC P - уголь активированный порошкообразный на основе скорлупы кокосового ореха паровой активации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ NWC P™

№	Наименование показателя	Требования	Результаты анализа	Метод определения
1	Внешний вид	Тонкодисперсный порошок черного цвета, не содержащий посторонних включений	Тонкодисперсный порошок черного цвета, не содержащий посторонних включений	Визуально
2	Адсорбционная активность по индикатору в миллиграммах на 1 г продукта, не менее - по метиловому голубому или метиленовому синему - по метиленовому оранжевому	225 210	232 213	По п.4.4 По п.4.4а.1
3	Адсорбционная активность по мелассе, % не менее	100	107	По п.4.5
4	Массовая доля золы, %, не более	10	4,3	По ГОСТ 12596-67
5	Массовая доля влаги, %, не более	10	4,9	По ГОСТ 12597-67
6	Массовая доля водорастворимой золы, %, не более	2	1,06	По п.4.6
7	рН водной вытяжки	Не нормируется	8	По п.4.7
8	Степень измельчения, остаток на сетке, 0,1 К, %, не более	5	1,13	По п.4.8
9	Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe, %, не более	0,2	0,11	По п.4.9 или по п.4.9а.1
10	Содержание водорастворимых соединений железа	Отсутствие	Отсутствие	По п.4.10

Заказ активированного угля NWC Carbon

- на сайте <https://insorb.ru/ru/nwc>
- по электронной почте info@insorb.ru
- по телефону +7 911 736-63-88