



# AktiTek

Активированный уголь  
Марка: AktiTek® MC 8.30 i900

Показатель	Значение	Стандарт
Размер частиц основной, mesh	8x30	USS Mesh
Размер частиц основной, мм	0.6-2.4	
Йодное число, мг/г	>900	ASTM D4607
Содержание золы, %	<15	ASTM D2866
Влажность, %	<5	ASTM D2867
Твердость, %	>96	ASTM D3802
Насыпная плотность	480-500	ASTM D2854

Упаковка: МКР 550 кг